

GR 32 Roulé Revêtu Kraft



- Panneau semi-rigide en laine de verre à dérouler de forte résistance thermique, revêtu d'un surfaçage kraft sur une face

- > **Avantages**
- > **Domaine d'application**
- > **Caractéristiques**
- > **Références conditionnement et disponibilité**
- > **Documents techniques**

AVANTAGES



- + Excellentes performances thermo-acoustiques
- + Panneau auto-porteur pour hauteur d'étage standard
- + Rigidité et excellente tenue mécanique
- + Pose rapide
- + Découpe limitée

DOMAINE D'APPLICATION

Isolation des murs par l'intérieur

- + **Isolation des murs par l'intérieur sous ossature métallique**

CARACTÉRISTIQUES



Santé: Les laines minérales sont exonérées du classement cancérogène (Directive Européenne 97/69/CE) et sont garanties par la certification EUCB



Isolant thermique certifié 02/018/100

Caractéristiques	Code	Niveau	Unité
Conductivité thermique	?D	0,032	W/(m.K)
Tolérance d'épaisseur	d	T3	
Réaction au feu	Euroclasse	F	
Absorption d'eau à court terme	WS	< 1	kg/m² en 24 h

RÉFÉRENCES CONDITIONNEMENT ET DISPONIBILITÉ

Réf.	RD	Epaisseur	Longueur	Largeur	rlx/pal	m2/rlx	m2/pal	Dispo.
Isover	m²K/W	mm	m	m				
83118	5.00	160	2,7	1,2	12	3,2	38,9	A
85478	5.00	160	2,7	1,2	24	3,2	77,8	A
83131	4.35	140	2,7	1,2	18	3,2	58,3	A
85477	4.35	140	2,7	1,2	24	3,2	77,8	A
83119	3.75	120	2,7	1,2	18	3,2	58,3	A
83311	3.75	120	2,7	1,2	30	3,2	97,2	A
73512	3.15	100	5,4	1,2	12	6,5	77,8	A
83304	3.15	100	2,7	1,2	30	3,2	97,2	A
94047	2.65	85	5,4	1,2	12	6,5	77,8	B
73513	2.35	75	8,1	1,2	12	9,7	116,6	A
94035	1.85	60	8,1	1,2	12	9,7	116,6	B

Produit haute performance de la gamme Mix Grenelle

Disponibilité :

- A, produit disponible sur stock.
- B, produit disponible sur fabrication.
- C, produit disponible sur fabrication avec minimum de commande.

Pour les épaisseurs jusqu'à 100 mm, les résistances thermiques sont calculées sur la base de $\lambda_{90/90} = 0,0317 \text{ W/(m.K)}$.

Forme de conditionnement :

Les rouleaux sont comprimés, roulés puis conditionnés sous film polyéthylène rétracté et livrés sur palettes bois banderolées.

Conditions de stockage :

Les palettes peuvent être stockées temporairement à l'extérieur, sous réserve des conditions de vent et sous réserve d'un film de protection en bon état et sur un site peu exposé aux intempéries permettant l'évacuation des eaux de pluie.. Gerbage 1 sur 1 si stockage intérieur, gerbage 1 sur 2 si stockage extérieur temporaire

DOCUMENT

➤ Avis technique 9/08-876